

Technisches Datenblatt

PA 6 – unverstärkt – Nr. 990

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Einheit	Richtwert
Viskosität (H ₂ SO ₄)	DIN 53 727	ml / g	140-160
	ČSN 64 0363		
Dichte	DIN 53 735	g / cm ³	1,12
	ČSN 64 0605		
Zugfestigkeit	EN ISO 527-1,3	MPa	53,1
Reissdehnung	EN ISO 527 – 1,3	%	43
E - Biegemodul	EN ISO 527 – 1,3	MPa	2503
Kerbschlagzähigk.Charpy 23°C	EN ISO 179 - 1	kJ / m ⁻²	9,7

Zur Beachtung:

Die Angabe der Eigenschaften sind durchschnittlich gemessene Werte, die den Verarbeiter nicht von eigenen Tests befreien.